



READY YESO

**MORTERO DE YESO CONTROLADO
B2/30/2**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero de yeso para empañetar paredes y techos de interiores, de durabilidad asegurada. Formulado con aditivos que permiten mejorar la adhesión en una amplia variedad de sustratos, la retención de agua, la consistencia de la mezcla y su estabilidad.

USO Y APLICACIÓN

Readymix Yeso, es un mortero para enlucidos interiores de paredes y techos, de aplicación manual con llana metálica lisa, en capa fina 3 mm a 6mm. Puede emplearse en sistema de yeso multicapa de por lo menos dos capas de yeso incluyendo el enlucido. Cumple certificado de prestación B2 de acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE-EN 13297-1.

Superficies en las que se puede aplicar:

1. Blocks
2. Hormigón o concreto
3. Ladrillo
4. Revestimiento de morteros cementosos

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

- Es un mortero de fraguado controlado que lo hace especialmente atractivo a los arquitectos y diseñadores, ya que permite lograr la terminación deseada con una trabajabilidad muy superior al yeso puro.
- Garantiza superficies de acabado uniforme y tonalidad clara, minimizando el consumo de pintura para acabado final.
- Posee excelente adherencia y cohesión, lo que permite reducir considerablemente el desperdicio del material.
- Facilita el control de consumos e inventarios y la determinación de los costos de terminación.
- Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas de trabajo.
- Permite una óptima manipulación para su traslado.

RECOMENDACIONES

- Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
- Añada lentamente sobre el agua, agitando para lograr una mezcla homogénea.
- No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
- Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa, pintura o saturada de agua.
- Usar llana metálica lisa, aplicando la mezcla de forma vertical, de abajo hacia arriba. Luego en forma horizontal hasta obtener el acabado deseado. En sistema multicapa, la primera capa se extiende con llana lisa o regla para rellenar o nivelar la superficie y las sucesivas con llana metálica lisa.
- Almacene las fundas en lugares secos y herméticos, libres de humedad y separados del piso sobre plataformas de madera.
- Evite el contacto con los ojos.

ESPECIFICACIONES	
Dosificación máxima de agua	60 %
Rendimiento	13,0 m ² por funda, a 2 capas de 1.5 mm de espesor
Contenido de yeso	>50%
Fraguado inicial (minutos)	>30
Resistencia a la compresión (MPa)	≥2,0
Adherencia (MPa)	≥0,1
Aspecto	Polvo fino blanco
Presentación	Fundas Kraft doble capa de 30.0 Kg

