



PAN AMERICAN GYPSUM YESO BARAHONA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Yeso Tipo A, conforme con lo establecido en la Norma UNE-EN 13279-1:2008. Para uso directo en obra o para su transformación a paneles de yeso, placas de yeso laminado, placas de escayola para techos, recubrimiento de superficies de block o concreto.

Cubre las imperfecciones dejando un acabado suave, aportando una sensación de frescura al entorno sin necesidad de aplicar retoques.

También puede usarse para cornisas moldeadas, corregir ondulaciones o defectos, así como base para recibir acabados texturizados, pintura o tapiz.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN

- Humedecer la superficie sobre la que se aplicará el yeso, retirar las impurezas y desperdicios existentes, así como cualquier tipo de residuos, sales, grasa, etc.
- Vaciar agua limpia en una cubeta en la proporción indicada, verter el yeso de forma gradual hasta cubrirla totalmente para lograr la consistencia deseada.
- Se recomienda amasar en forma manual y/o mecánica (batidoras de mano) en pequeñas cantidades del producto, en procura de un mejor control de homogeneidad.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

- Excelente adherencia.
- Óptima textura de la superficie endurecida.
- Fraguado rápido y modificable.
- Propiedades aislantes térmicas y acústicas.

RECOMENDACIONES

- Limpiar bien las herramientas antes de cada amasado.
- No añadir aditivos a este producto, ya que altera sus características.
- Limpie las áreas de trabajo antes del amasado, para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
- Mantener condiciones adecuadas de ventilación para un correcto proceso de secado.
- Almacene las fundas en un lugar seco y hermético, libre de humedad y separados del piso con plataformas de madera.
- Evite el contacto con los ojos.

CARACTERÍSTICAS

Dosificación de agua	15 litros por funda
Rendimiento	5-6 m ² por funda a 3 mm de espesor
Fraguado	5-12 minutos
Pureza (CaSO ₄ ·½H ₂ O)	> 80%
Pasante malla N° 100	>94%
Aislante	Acústico y térmico
Dureza	2 en la escala de Mohs
Presentación	Funda Kraft de 29.5 Kg (65 Lb) Funda Plástica de 2 Kg (4.5 LB)

