



MEZCLA PAÑETE RUSTICO

CARACTERÍSTICAS

Mortero de albañilería de granulometría rústica (hasta 2.36 mm), para acabados de paredes interiores o exteriores de uso estructural o de alta resistencia. Compuesto de cemento tipo Portland, áridos seleccionados y aditivos. Diseñada con proporciones técnicamente controladas que le confieren propiedades de adherencia, cohesividad, fluidez y textura en estado fresco, así como, durabilidad, buen aspecto y resistencia mecánica en estado endurecido.

También disponible con propiedades hidrofugas.

USO Y APLICACIÓN

Este mortero es recomendado para ser aplicado en interiores o exteriores, sobre paredes, mamposterías, concretos, ladrillos o enchapes. EL tamaño de sus agregados solo permite obtener acabados rugosos.

Para obtener la trabajabilidad deseada, es necesario amasar en una mezcladora de mortero. Para cantidades o ligas pequeñas, pueden ser mezcladas manualmente.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

- Su textura rústica lo hacen especialmente atractivo a los arquitectos y diseñadores, ya que permite una terminación que no es posible lograr con un mortero preparado "in situ".
- Presenta menos fallas de fisuras y de ahucamiento en las paredes que los morteros preparados "in situ", lo que reduce sustancialmente los costos finales de reparación.
- Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) durante la preparación de la mezcla, aumentando el rendimiento de la mano de obra en la aplicación.
- Garantiza pañetes de acabado uniforme.
- Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite reducir considerablemente el desperdicio del material.
- Facilita el control de consumos e inventarios.
- Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas de trabajo.
- Permite una óptima manipulación para su traslado.
- Mejora la calidad de la textura de las paredes, brindando uniformidad a la apariencia de los pañetes.
- Facilita la determinación y control de los costos de terminación.

RECOMENDACIONES

- Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
- Si se requiere un espesor de pañete superior a los 2 cm, se debe aplicar en varias capas para prevenir fisuras.
- No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
- Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie este libre de polvo, grasa, pintura o saturada de agua.
- Almacene las fundas en lugares secos y herméticos, libres de humedad y separados del piso sobre plataformas de madera.
- Evite el contacto con los ojos.

ESPECIFICACIONES	
Dosificación de agua	18 % (2.00 galones por funda)
Rendimiento	1.85 m ² por funda, a 1 cm de espesor
Resistencia a la compresión a 28 días	12 MPa (N/mm ²)
Clase de Mortero*	M10
Consistencia	160 mm
Tiempo de fraguado por resistencia a la penetración	Fraguado inicial < 5 horas Fraguado final <10 horas
Tamaño máximo de agregado	2.36 mm
Aspecto	Polvo gris de granulometría mediana
Presentación	Fundas Kraft doble capa de 42.5 Kg

*Conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 998-2:2018