



PEGACOL ESTUCO

MORTERO DE ENLUCIDO PARA USO CORRIENTE GP

CARACTERISTICAS

PEGACOL ESTUCO es un mortero de enlucido para uso corriente (GP), para revestimiento de morteros, blocks, hormigón o concreto y paneles de fibrocemento. Formulado a base de cemento, modificado con polímeros y aditivos que mejoran sus propiedades de plasticidad, adherencia y dureza.

Granulometría menor a 0.08 mm. Requiere de mínimo o ningún lijado.

Cumple los requisitos establecidos en la Norma de referencia UNE-EN 998-1 vigente.

CAMPO DE APLICACIÓN

PEGACOL ESTUCO es un producto de terminación extra lisa, para aplicación en capa delgada, en superficies interiores o exteriores de: repello, blocks, hormigón o concreto, blocks de barro, revestimiento de morteros y paneles de fibrocemento;

SOPORTE

El soporte debe ser estable y estar limpio de restos de otros materiales, grasas, pinturas, yesos, eflorescencias y cualquier otro contaminante, habiéndose eliminado el posible polvo superficial.

No aplicar sobre soportes saturados.

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclar aproximadamente con 35% de agua limpia (1.30 galones o 4.92 litros por funda de 14 Kg), manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea y exenta de grumos. Si se hace mecánicamente, la velocidad de amasado debe ser lenta, menor de 400 rpm. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo con la llana de acero inoxidable, se extiende una capa fina de estuco sobre la pared. La segunda capa de estuco debe aplicarse aún con la primera húmeda, siguiendo movimientos de arriba abajo y en diagonal. Esta operación debe repetirse tantas veces como sea necesario, hasta conseguir que quede liso y compacto. No aplicar sobre soportes saturados. No aplicar sobre soporte de yeso. Con temperaturas muy elevadas y con fuerte viento, debe humedecerse previamente y dejar que absorba la humedad. No aplicar el revestimiento con lluvia.

ADVERTENCIAS

No aplicar sobre soportes saturados. No aplicar sobre soporte de yeso. Con temperaturas muy elevadas y con fuerte viento, debe humedecerse previamente y dejar que absorba la humedad.

No aplicar el revestimiento con lluvia.

GARANTÍA

Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse.

Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. El fabricante no se hace responsable por los daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus almacenes.

En caso de que el fabricante decida reponer el material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Cualquier reclamo debe ser hecho por escrito a nosotros dentro de 10 días de haber sido encontrado.

INFORMACIÓN UTIL	
Rendimiento para un espesor de 3.0 mm	11 m ² por funda
Conservación	Consumir preferiblemente antes de los 3 meses posteriores a su fabricación
Dosificación de agua	35.0 % (1.30 galones por funda)
Color	Disponible en colores blanco o gris
Resistencia a la compresión a 28 día	CS VI
Absorción de agua por capilaridad	WC2
Adhesión y forma de rotura	Rotura cohesiva tipo B
Peligro de toxicidad	Ninguno
Inflamabilidad	No inflamable
Presentación	Fundas Kraft doble capa de 14.0 Kg