



# EUROJUNTA

DERRETIDO PARA JUNTAS

Derretido cementicio mejorado para juntas,  
tipo CG2 según Norma de referencia UNE-EN 13888

**EUROJUNTA** es un derretido cementicio mejorado, sin arena, diseñado para el rejuntado de lojetas y revestimientos en general, de hasta 5 mm de separación entre las piezas. Para aplicación en pisos y paredes, tanto en interior como en exterior. Disponible en 16 colores para satisfacer cualquier necesidad de diseño, permitiendo crear modernas combinaciones con la tonalidad del revestimiento y la decoración del área.

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Fundas Kraft doble capa de 5.0 Kg
Conservación	Consumir antes de los 6 meses posteriores a su fabricación
Color	Ver carta de colores
Dosificación de agua	30.0 % (0.40 galones o 1.5 litros por funda) hasta obtener consistencia de pasta
Absorción de agua (tras 30 min)	≤ 2 g
Absorción de agua (tras 240 min)	≤ 5 g
Contracción	≤ 2 mm/m
Resistencia a la compresión a 28 días	≥ 15.0 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 28 días	≥ 3.5 N/mm <sup>2</sup>
Rejuntado	Tras 24 horas de la colocación

#### CARTA DE COLOR



CG2

Estándar europeo de calidad



· Ideal para rejuntar todo tipo de materiales en pisos y paredes



Uso:

· Interior  
· Exterior

#### RENDIMIENTO

CERÁMICA (cm)	JUNTA (cm)		CONSUMO (Kg/m <sup>2</sup> )	RENDIMIENTO (m <sup>2</sup> /funda)
	A (ancho)	B (longitud)	C (profundidad)	
15	15	0.6	0.5	0.67
20	20	0.6	0.3	0.4
25	25	0.8	0.5	0.7
30	30	1	0.3	0.5

#### ¿CÓMO APlicar EUROJUNTA?

Transcurridas 24 horas de la colocación del revestimiento, limpiar las juntas, eliminando polvo, partículas o restos de adhesivo.

**2.** Mezclar Eurojunta con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla pastosa homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.

**3.** Extender sobre la superficie de trabajo, rellenando las juntas y comprimiendo la mezcla haciendo movimientos diagonales con ayuda de una fratas de goma. Esperar algunos minutos a que la Eurojunta se absorba y después repetir la operación.

**4.** Eliminar el exceso de material con ayuda de la fratas de goma.

**5.** Transcurridos aproximadamente de 45 minutos (en función de la temperatura), limpiar el excedente con una esponja húmeda o estopa.