

PEGACOL ESTUCO

MORTERO DE REVOCO/ENLUCIDO PARA USO CORRIENTE GP

GRIS / GRAY

Estuco tipo CS IV Wc2 Norma de referencia UNE-EN 998-1

PEGACOL ESTUCO es un mortero para realizar revocos exteriores o enlucidos interiores de uso corriente (GP), un producto de terminación extra lisa, para aplicación en capa delgada, en superficies de pañete, blocks, hormigón o concreto, blocks de barro, revestimiento de morteros y paneles de fibrocemento. Diseñado para uso en interiores o exteriores.


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Color	Gris
Dosificación de agua	35.0 % (1.30 galones por funda)
Resistencia a la compresión a 28 días	CS IV
Absorción de agua por capilaridad	Wc2
Adhesión y forma de rotura	Rotura cohesiva tipo B
Rendimiento para un espesor de 3.0 mm	11 m ² por funda



UNE-EN 998-1

Estándar europeo de calidad



Ideal para revestir paredes y techos de:

- Morteros
- Blocks
- Hormigón
- Paneles de fibrocemento



Uso:

- Interior
- Exterior



Color

- Gris

¿CÓMO APlicar PEGACOL ESTUCO?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Pegacol Estuco con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, yeso, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
3. Extender una capa fina de Pegacol Estuco sobre la superficie, usando llana lisa. La segunda capa de estuco debe aplicarse aún con la primera húmeda, siguiendo movimientos de arriba hacia abajo y en diagonal. Esta operación debe repetirse tantas veces como sea necesario, hasta conseguir que quede liso y compacto.
4. No requiere lijado.
5. No aplicar sobre soportes saturados.
6. No aplicar sobre soporte de yeso.
7. Con temperaturas muy elevadas y con fuerte viento, debe humedecerse previamente el soporte y dejar que absorba la humedad.
8. No aplicar el revestimiento bajo la lluvia.